

Karta techniczna produktu: **CONCONTACT**

CONCONTACT to gotowy do użycia preparat szepny pod tynki dekoracyjne, mikrocementy na gładkie i niechłonne powierzchnie ścian, mebli i sufitów do wnętrz. Powstaje na bazie najwyższej jakości żywic dyspersyjnych oraz mineralnych wypełniaczy. Mostek szepny idealny na płytki ceramiczne, płyty gipsowo-kartonowe, osb, mdf, sklejka itp. Tworzy trwałe połączenie pomiędzy istniejącym podłożem, a kolejnymi warstwami wykończeniowymi.

Zastosowanie:

- utworzenie warstwy szepnej pomiędzy istniejącym podłożem, a kolejnymi warstwami wykończeniowymi
- do stosowania na ścianach, sufitach i meblach
- do stosowania na gładkie powierzchnie
- pod tynki dekoracyjne i mikrocement

Właściwości:

- zwiększa przyczepność tynków dekoracyjnych oraz mikrocementów do podłoża
- bardzo wysoka przyczepność do każdego podłoża
- odporna na promieniowanie UV, nie żółknie
- grubość jednej warstwy 0,2-0,5mm
- gotowy do użycia
- łatwy w aplikacji

Dane techniczne:

- temperatura stosowania: od 15°C do 25°C
- przydatność do użycia: 6 miesięcy
- czas wysychania: 4-6h
- gęstość ok. 1,7kg/dm³
- zużycie: 1-1,5 kg/m²

Aplikacja:

Aby móc przystąpić do aplikacji masy szepnej **CONCONTACT** powierzchnia musi być idealnie utwardzona, czysta, sucha, nośna, odtłuszczona. Opcjonalnie przed aplikacją masy rozłożyć siatkę z włókna szklanego, którą zaleca się wtopić za pomocą płynnego polimera **CONWET**. Przed użyciem zawartość opakowania należy dobrze wymieszać za pomocą mieszadła koszczykowego lub specjalnego mieszadła do mikrocementów w sklepie **CONBAR**. Nanosić na grubość ziarna za pomocą pacy. Czas schnięcia: 4-6h.

Karta techniczna produktu: **CONCONTACT**

Czyszczenie narzędzi:

Sprzęt i narzędzia należy czyścić wodą. Związany materiał czyścić mechanicznie.

Opakowania:

Preparat szepny CONCONTACT dostarczany jest w opakowaniach: 5kg, 10kg oraz 15kg.

Przechowywanie:

Produkt CONCONTACT może być przechowywany przez 6 miesięcy w oryginalnie zamkniętych opakowaniach, w suchym pomieszczeniu, w temperaturze od +10°C do +25°C.

Środki bezpieczeństwa:

Przed przystąpieniem do prac należy zaznajomić się z *Kartami Charakterystyk* komponentów wchodzących w skład systemu. Dostępne są one na stronie CONBAR.pl. Produkt przeznaczony jest dla profesjonalistów. Zaleca się stosowanie maski i rękawic. W razie kontaktu produktu z oczami należy przemyć je wodą i zasięgnąć porady lekarza. Podczas pracy w zamkniętych pomieszczeniach oraz w czasie wysychania należy zapewnić odpowiednią wentylację.