

Karta techniczna produktu: **CONCOVER PRO**

CONCOVER PRO jest dwuskładnikowym, akrylowym lakierem poliuretanowym na bazie rozpuszczalnika. Zapewnia najwyższą odporność na działania mechaniczne, ścieranie i zarysowania. Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz.

Zastosowanie:

- parkingi, garaże, posadzki przemysłowe, komory chłodnicze
- zabezpieczenie posadzek poliuretanowych, epoksydowych
- zabezpieczenie powierzchni drewnianych na zewnątrz
- posadzki przemysłowe, komory chłodnicze
- różnorodne zabezpieczenia na zewnątrz
- balkony, tarasy, ciągi komunikacyjne
- powierzchnie mikrocementowe
- posadzki betonowe
- strefy rekreacyjne

Właściwości:

- najwyższa odporność na zarysowania i zabrudzenia
- odporność na tarcie i warunki atmosferyczne
- odporny na promieniowanie UV
- ukrywa niedoskonałości
- łatwy w aplikacji
- szybko wiąże
- bezbarwny

Dane techniczne:

- 3 : 1 (połysk/satyna/mat) oraz 4 : 1 (ultramąt) części wagowych składnika A (poliuretan) do składnika B (katalizatora)
- delikatny ruch pieszy możliwy po 24h, pełne obciążenie po 14 dniach
- ok. 0,12-0,2kg/m² (2 warstwy)
- czas otwarty: 45 min
- bezbarwny

Przygotowanie powierzchni:

Przed aplikacją lakieru **CONCOVER PRO** powierzchnia musi być dobrze utwardzona, czysta, sucha, nośna, odtłuszczona. W pomieszczeniu należy wyłączyć ogrzewanie podłogowe minimum 4 dni przed nakładaniem **CONCOVER PRO**. Zapewnić dobre oświetlenie powierzchni. Przed aplikacją lakieru zaaplikować podkład pod lakier **CONPRIMER**.

Karta techniczna produktu: **CONCOVER PRO**

Impregnacja:

Należy odczekać co najmniej 24 do 48 godzin przed nałożeniem poliuretanu na mikrocement w zależności od warunków pogodowych i wentylacji. Przed użyciem lakieru (składnik A) należy go dobrze wstrząsnąć, a następnie dodać do niego utwardzacz (składnik B) w proporcji 3:1/4:1 (3/4 jednostki wagowe lakieru na 1 jednostkę wagową utwardzacza) i dokładnie wymieszać. Tak przygotowany lakier jest gotowy do aplikacji. Minimalna wymagana temperatura impregnacji to 10°C, a maksymalna +25°C. Wilgotność podłoża może wynosić maksymalnie 4%. Aplikować za pomocą dobrej jakości włka z mikrofibry o długości włosa 9-13mm.

Druga warstwa lakieru **CONCOVER PRO** może być aplikowana po upływie co najmniej 24 godzin, jednak nie później niż po 3 dniach. Przed aplikacją zaleca się przeszlifowanie powierzchni papierem ściernym lub włókniną o gradacji 200–220. Nieodpowiednie warunki (brak lub słaba wentylacja, niska temperatura, wysoka wilgotność) mogą wydłużyć czas schnięcia. Zaleca się aplikację dwóch warstw lakieru **CONCOVER PRO**.

Dopuszczenie do użytkowania:

Powierzchnię po impregnacji lakierem **CONCOVER PRO** można użytkować po 24 godzinach (delikatny ruch pieszego), a pełne utwardzenie powierzchni oraz odporność na działanie wody następuje po 14 dniach. Słaba wentylacja, niska temperatura oraz wysoka wilgotność mogą wydłużyć podany czas.

Czyszczenie narzędzi:

Nie utwardzony **CONCOVER PRO** może być wyczyszczony acetonem i alkoholem. Po utwardzeniu, nie może zostać rozpuszczony.

Czyszczenie i pielęgnacja:

Do codziennego czyszczenia posadzki zabezpieczonej lakierem poliuretanowym **CONCOVER PRO** należy używać wody wraz ze środkami o neutralnym pH takimi jak **CONCLEANER** i **CONCLEANER PRO**. W celu dodatkowego zabezpieczenia posadzki można zabezpieczyć woskiem **CONWAX**.

Zaleca się stosowanie zabezpieczeń nóg stołów, krzeseł i innych mebli za pomocą podkładek filcowych, gumowych lub kauczukowych w celu ograniczenia powstawania wgnieceń. Odradzamy stosowanie metalowych kółek mebli. Do usuwania plam można stosować alkohol izopropylowy.

Opakowania:

Produkt oferowany jest w opakowaniach (składnik A + składnik B):
CONCOVER PRO połysk/satyna/mat (0,9L + 300ml, 3L + 1L oraz 12L + 4L),
CONCOVER PRO ultramat (0,96L + 240ml oraz 3,2L + 0,8L).

Karta techniczna produktu: **CONCOVER PRO**

Przechowywanie:

Produkt *CONCOVER PRO* może być przechowywany przez 6 miesięcy w oryginalnie zamkniętych opakowaniach, w suchym pomieszczeniu oraz z dala od substancji łatwopalnych w temperaturze od +10°C do +25°C.

Środki bezpieczeństwa:

Przed przystąpieniem do prac należy zaznajomić się z *Kartami Charakterystyk* komponentów wchodzących w skład systemu. Dostępne są one na stronie CONBAR.pl. *CONCOVER PRO* zawiera izocyjaniany i łatwopalne rozpuszczalniki. Należy stosować opisane środki bezpieczeństwa. Jak ogólną zasadę należy przyjąć, że należy zapewnić odpowiednią wentylację i unikać kontaktu produktu ze skórą. Produkt należy stosować tylko w celach i zgodnie ze sposobami opisanymi w tej karcie. Produkt powinien być stosowany tylko przez wykwalifikowanych użytkowników. Nie zaleca się stosować go przez niedoświadczonych/prywatnych użytkowników. Należy stosować maski z absorbentem chemicznym, okulary ochronne oraz gumowe rękawiczki.

Ochrona środowiska:

Puste opakowania powinny być traktowane tak samo jakby były pełne. Opakowania powinny być traktowane jako odpad niebezpieczny i przekazane do odpowiedniej utylizacji. Jeśli w opakowaniach pozostały jakieś resztki produktu, to nie należy ich mieszać z innymi substancjami, bez sprawdzenia możliwych, niebezpiecznych reakcji.